

Aquaprimer D4280



Referentie	D4280
Omschrijving	Waterverdunbare primer voor Firetex FX5002.
Toepassingen	Waterverdunbare primer voor Firetex FX5002 bruikbaar in omgeving volgens ISO 12944 C1. Waterverdunbare primer voor Aquacoating D5280 bruikbaar in omgeving volgens ISO 12944 C2 binnenomgeving – geen permanente condensvorming.
Samenstelling	Acrylaathars. Kleurende pigmenten. Zinkfosfaat. Water.
Ondergrond	Staal. Verouderd thermisch verzinkt staal.
Kleur	Oxyderood.

Technische informatie

Dichtheid ± 1.30 kg/l.

Droogtijd

Droogtijd (60 µ droog)

Kleefvrij	Overschilderbaar
	Minimum
2 uur	6 uur

De droogtijd is afhankelijk van de laagdikte en de luchtcirculatie.

Vast stof in volume ± 45 %

Theoretisch rendement Voor 60 micron droog: 7.5 m²/liter.

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

Toepassingen

Aanbevolen laagdikte

	Rol	Borstel	Airless
Droog	40-50	40-50	40-60
	Enkel voor kleine oppervlakken		

Verdunning

Gedemineraliseerd Water	Borstel / Rol	Airless Pistool
%	0-2	0-5

Materiaalreiniger

Water

Ondergrondtemperatuur

+3°C boven dauwpunt

Luchtvochtigheid en temperatuur

Maximum 75% RV
Minimum +10°C

Ondergrond

Voorbereiding

Staal

Ontvetten en verwijderen van onzuiverheden, stralen tot Sa 2,5 en ontstoffen van de ondergrond.

Warmverzinkt

Verwijderen van zinkzouten met harde borstel en water gevolgd door wapperen met niet metallisch straalmiddel tot egaal mat oppervlak.

Oude, goed hechtende verven

Onzuiverheden verwijderen, ontvetten en het oppervlak schuren. Geroeste plaatsen ontroesten tot St3. Steeds verenigbaarheid testen van de oude verflaag met de volgende laag.

Systeemopbouw: voorbeeld

1°laag	AQUAPRIMER FIR D4280	60 µ
2°laag	FIRETEX FX5002	
3°laag	AQUACOATING D5280	60

Veiligheidsgegevens

Vlampunt °C

N.v.t.

Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.

Opslagcondities

Opslagcondities

12 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.
Temperatuur tussen 5°C en 30°C.

De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en kan in geen geval onze aansprakelijkheid invoeren. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.

